

Screenbond MS 97

Bardahl Screenbond MS 97 is een hoogtechnologisch verlijming- en afdichtingproduct gebaseerd op de meest recente ontwikkeling in MS polymeren. Screenbond MS 97 werd speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van ruiten, door professionele monteurs, zowel in automobiel sector als in de bouwwereld.

Voordelen

- Hardt snel uit in een vochtige omgeving.
- Oplosmiddelen vrij.
- Bevat geen isocyanaten
- Voldoet ruim aan de **FM VSS 212 test**.
- Rijklaar na 60 minuten (1 airbag)
- Rijklaar na 4 uur (2 airbags)
- Primer gebruik niet vereist.
- Zonder problemen van de handen te wassen
- Te gebruiken in lucht –en handmatig kitpistool
- 12 maanden houdbaar ongeopend.

Analyse-gegevens

Density	:1,51 glcm
Shore A hardness	:50
Skin forming	:5 min.
Loss of weight after curing:	<5 %
Curing speed	:2,5 mm per 24 uur
Elongation at break	:>450 %
Shelf life	:12 months unopened
Operating temperature	: 10-35°C

Alle verkregen technische gegevens, zijn tot stand gekomen nadat de test uitgevoerd is onder DIN, bij 23° en 50% rv

Te gebruiken op PVC, glas, beton, blanke -en gelakte metalen. Zonder gebruik te maken van primer. Wel is aan te raden te reinigen met de daarvoor meegeleverde primer reiniger PR 97 en **Bardahl Bodysol**.

Artikelnummer 97802
Inhoud 290 ml